



AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko are o suprafață neregulat texturată și oferă absorbție fonică bună pentru confort acustic ridicat.

- Absorbție fonică bună (0,60 (H) αw) Atenuare fonică ridicată (38 dB)
- Ideal pentru magazine, birouri și săli de ședințe, camere tehnice sau zone de producție.



Tipuri de muchii		Board	Tegular 24																			
Variante suplimentare de muchie la cerere																						
Grosime (mm)		15	15																			
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625																			
Dimensiuni suplimentare la cerere																						
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C																				
Greutate		3.6 - 3.8 kg / m ²																				
Culoare		Alb																				
Absorbție fonică		<p>EN ISO 354</p> <p>$\alpha_w = 0,60$ (H) conform EN ISO 11654 – Clasa C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvență f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0,60 conform ASTM C 423</p>							Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75																
Izolare fonică		<p>EN ISO 10848-2</p> <p>Dn,f,w = 32 dB conform EN 13501-1</p>																				
Atenuare fonică		<p>EN ISO 10140-2</p> <p>Rw = 21 dB conform EN 13501-1</p>																				
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ																	
Reflexia luminii		83%																				
Conductivitate termică		$\lambda = 0,060$ W/mK conform EN 12667																				
Permeabilitate la aer		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) conform DIN 18177																				
Rezistență la umiditate		90% RH																				
Calitatea aerului interior		 A+	 E1	 IACG																		
Curățenie																						
Sustenabilitate		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	37-48%																	

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru mai multe informații și mențiunea legală, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Produsele pot varia de la o țară la alta. Contactați reprezentantul local de vânzări. Pentru informații suplimentare și notificări legale vizitați site-ul nostru.