




KNAUFCEILING
Solutions

FIȘĂ TEHNICĂ

Antaris C
































- Plăcile Antaris C sunt fabricate din vată minerală bazaltică biosolubilă de nouă generație, argilă și amidon și oferă rezistență la foc excelentă. Finisajul laminat, neted și alb, asigură absorbție fonică bună pentru confort acustic.

- Absorbție fonică bună (0,70 α_w)

- Reflexia luminii ridicată (86%)

- ISO 5

- Ideal pentru magazine, birouri și săli de ședințe, camere tehnice sau zone de producție.

Tipuri de muchii Variante suplimentare de muchie la cerere		Board						
Grosime (mm)		13	13	13	13			
Dimensiuni (mm) Dimensiuni suplimentare la cerere		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600			
Sistem		Profil vizibil demontabil – Sistem C						
Greutate		3.0 kg / m ²	Tegular 24 - teșitură 6 mm		Tegular 24 - teșitură 8 mm			
Culoare		 Alb						
Absorbție fonică		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,70$ conform EN ISO 11654 – Clasa C						
		Frecvență f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
		NRC = 0,70 conform ASTM C 423						
Izolare fonică		Dn,f,w = 30 dB conform EN ISO 717-1		conform CAC = 30 dB ASTM E 413-10				
Atenuare fonică		Rw = 18 dB conform EN ISO 717-1						
Reacție la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1						
Reflexia luminii		86%						
Conductivitate termică		Tegular 15 - teșitură 6 mm 0,060 W/mK conform EN 12667		Tegular 15 - teșitură 8 mm				
Rezistență la umiditate		90% RH						
Cameră curată		conform ISO 5 as per EN ISO 14644-1						
Calitatea aerului interior		 A+	 E1					
Curățenie								
Sustenabilitate		 43%	 EC 12732/2008 Annex G		 www.blauer-engel.de/uz132			